

WEICONLOCK® AN 302-43 Zajištění šroubů

WEICON Povrchový čistič). Pokud je to nutné, díly mohou být lehce zdrsňené.



vyšší viskozita
střední pevnost
demontovatelný normálním nářadím

zajištění šroubů, atest DVGW, schváleno KTW pro oblast pitné vody, bez značení nebezpečnosti



Technické údaje

Odstín	modrý
Pro závitové spoje do	M 36
Viskozita při +25°C (+77°F) dle Brookfield	2.000 - 7.000 mt mPa·s
Přemostění spáry max.	0,25 mm
Uvolňovací moment Nm (závit)	17 - 22 Nm
Následný utahovací moment Nm (závit)	8 - 12 Nm
Pevnost ve smyku N/mm² (DIN 54452)	9 - 13 N/mm²
Ruční pevnost při pokojové teplotě	10 - 20 min.
Finální pevnost (100%) po	1 - 3 h
Teplotní odolnost	-60 až +200 °C
ISSA-Code	75.628.06/04/05
IMPA-Code	812912/13/14

*Hodnoty pevností jsou stanovené na šroubech M 10 třídy 8.8, výška matice 0,8 d. Smyková pevnost je stanovená na válcových prvcích Ø cca 13 mm, tolerance (D-d) = 0,05 mm, l/d = 0,88

Předpříprava povrchu

WEICONLOCK obecně nevyžaduje speciální předběžnou úpravu, protože jsou tolerovány mírně mastné povrchy. Nejlepší výsledky však dosáhnete na vycištěných, odmaštěných částech (použijte

Skladování

WEICONLOCK lze skladovat v neotevřeném originálním obalu po dobu nejméně 24 měsíců při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření. Vzduch v lahvičce/tubě udržuje WEICONLOCK tekutý.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech (www.weicon.com).

Dostupné velikosti:

30243110	WEICONLOCK® AN 302-43 Zajištění šroubů 10 ml
30243020	WEICONLOCK® AN 302-43 Zajištění šroubů 20 ml
30243150-66	WEICONLOCK® AN 302-43 Zajištění šroubů 50 ml
30243200	WEICONLOCK® AN 302-43 Zajištění šroubů 200 ml

Príslušenství:

30955172	Dávkovací špička, Vel. 1
----------	--------------------------

Poznámka

Veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it